


CASSIDA PTFE DRY SPRAY

Produkt - Informace

Syntetické víceúčelové PTFE mazivo ve spreji pro použití při zpracování potravin a nápojů



CASSIDA PTFE DRY SPRAY je syntetické mazivo pro údržbu, vyvinuté pro řadu speciálních aplikací při zpracování a balení potravin a nápojů.

Je to jedinečná směs vybraných přísad, zvolených pro jejich způsobilost vyhovět přísným požadavkům potravinářského průmyslu.

Produkt je registrován u NSF (třída H1) pro použití tam, kde může dojít k náhodnému kontaktu s potravinami. Produkt je vyráběn v souladu se standardy kvality FLT, v zařízeních, kde byl implementován HACCP a GMP (Správná výrobní praxe) a která jsou součástí systémů řízení kvality a hygieny ISO 9001 a ISO 21469.

SPECIFIKACE A CERTIFIKÁTY

- NSF H1
- Kosher



VLASTNOSTI

- Bezbarvý, čistý a světlý suchý film.
- Nelepí.
- Dobrá přílnavost.
- Vynikající odolnost vůči chemikáliím.
- Nerozpustný ve vodě.
- Neosahuje silikonové složky.
- Neutrální chuť a zápach.

POUŽITÍ

- Mazání pásů, vaček, lan, dopravníků, posuvných tratí, kloubů, čepů, zdvižů, kladek, závitových dílů, šroubů, válečků, kohoutů, ventilů a dalších pohyblivých součástí.
- Mazání a ochrana těsnění, vodících lišt, ovládaní v potravinářském, farmaceutickém nebo jiném „čistém“ prostředí, kde je možný náhodný kontakt s potravinami.

PROVOZNÍ TEPLoty

-50°C až +270°C

KOMPATIBILITA

Kompatibilní s elastomery, těsněním, uzávěry a barvivy běžně používanými v mazacích systémech v potravinářském průmyslu.

ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

Všechna potravinářská maziva by měla být skladována odděleně od ostatních maziv, chemikálií a potravin z dosahu přímého slunečního záření a jiných zdrojů tepla. Doporučená teplota skladování 0 až +30°C. Za těchto podmínek může být produkt skladován a používán 3 roky od data výroby. Po otevření musí být produkt spotřebován do 2 let (nebo do 3 let od data výroby, pokud je to dříve).

CHARAKTERISTIKA		(Vlastnosti charakteristické pro současnou produkci před přidáním rozpouštědla/hnacího plynu, mají pouze informativní charakter.)	
CASSIDA PTFE DRY SPRAY			
Charakteristika	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Číslo registrace NSF	-	147774	-
Barva	-	bezbarvý / nažloutlý	-
Hustota při 15°C	kg/m ³	800 *	ISO 12185
Kinematická viskozita při 20°C	mm ² /s	0,80 *	ISO 3104
Bod vzplanutí	°C	> 63	ISO 2592

* Hodnoty pro směs s obsahem rozpouštědla, ale bez hnacího plynu.



FUCHS OIL CORPORATION (CZ),
spol. s r.o.
Logistický areál Otice 40
251 63 Strančice
Tel. +420 323 637 793
Fax +420 323 637 990

Uvedené informace a hodnoty odpovídají současnému stavu vývoje a našich provozních zkušeností. Vyhraujeme si právo na změny. Pro uvedené údaje platí opakovatelnost podle platných zkušebních metod.
FUCHS OIL CORPORATION (CZ), spol. s r.o. je distributorem výrobků společnosti FUCHS LUBRITECH GMBH v ČR.
www.fuchs-oil.cz e-mail: fuchs.praha@fuchs-oil.cz